



---

# **SCHEDE TECNICHE PELLE**

COLLEZIONE IDEAPELLE  
2017

---



Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)



+39 045 54 12 34



info@ideapelle.it

# INDICE

Pg.4 [DAVINCI](#)

Pg.6 [ALAGON](#)

Pg.8 [CASPER](#)

Pg.10 [EQUILINE](#)


Pg.12 [NEW DELHI](#)

Pg.14 [PANAREA](#)

Pg.16 [SAMOA](#)

# SCHEDA TECNICA DAVINCI

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, pigmentate, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, corrected grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 1.4 - 1.6**  
Thickness 1.4 - 1.6

**Gamma di 32 colori**  
Range of 32 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo DAVINCI vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo.**

**La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee.**

**I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici.**

**Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione.**

**Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza.**

**L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy.

Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment.

Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use.

Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time.

The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

## Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources



**Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

## Istruzioni per pulire la pelle

Recommended cleaning instructions



**Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro**  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



**Asciugare immediatamente dopo il trattamento**  
Dry immediately after the treatment



**Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia**  
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

#### UNI EN ISO 105-B02

**Solidità del colore alla luce**  
Light fastness

**≥ 6 Scala Blu**  
≥ 6 Blue Scale

#### UNI EN ISO 11640

**Solidità colore allo strofinio a secco**

Dry rub fastness

**Solidità colore allo strofinio a umido**

Wet rub fastness

**1000 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**

1000 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

**250 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**

250 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

#### UNI EN ISO 11644

**Adesione della rifinitura**

Adhesion of finishing

**> 2 N/10 mm**

> 2 N/10 mm

#### UNI EN ISO 3377-1

**Resistenza allo strappo**

Tear resistance

**> 20 N**

> 20 N

#### UNI EN ISO 5402

**Resistenza alla flessione**

Flex resistance

**50.000 cicli - nessuna rottura**

50.000 cycles - no damage

#### UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2

**Resistenza al fuoco - sorgente: sigaretta**

Flammability test - source: cigarette

**Resistenza al fuoco - sorgente: fiammifero**

Flammability test - source: match flame

**mancata accensione**

no ignition

**mancata accensione**

no ignition

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

#### UNI CEN ISO/TS 17234

**Azo-coloranti**

Azo-dyes

**assenti (<30 ppm)**

absents (<30 ppm)

#### UNI EN ISO 17070

**Contenuto in PCP**

Pentachlorophenol content

**< 5 ppm**

< 5 ppm

#### UNI EN ISO 17075

**Contenuto in cromo esavalente**

Exavalent chromium content

**< 3 ppm**

< 3 ppm

#### UNI EN ISO 17226

**Contenuto in formaldeide libera**

Formaldehyde content

**< 150 ppm**

< 150 ppm

# SCHEDA TECNICA ALAGON

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, full grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 0.9 - 1.1**  
Thickness 0.9 - 1.1

**Gamma di 15 colori**  
Range of 15 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo ALAGON vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo.**

**La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee.**

**I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici.**

**Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione.**

**Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza.**

**L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy.

Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment.

Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use.

Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time.

The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

## Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources



**Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

#### UNI EN ISO 105-B02

**Solidità del colore alla luce** **≥ 2 Scala Blu**  
Light fastness ≥ 2 Blue Scale

#### UNI EN ISO 11640

**Solidità colore allo strofinio a secco** **50 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
Dry rub fastness 50 cycles val. ≥ 4 Grey Scale  
**Solidità colore allo strofinio a umido** **20 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
Wet rub fastness 20 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

#### UNI EN ISO 3377-1

**Resistenza allo strappo** **> 20 N**  
Tear resistance > 20 N

#### UNI EN ISO 5402

**Resistenza alla flessione** **50.000 cicli - nessuna rottura**  
Flex resistance 50.000 cycles - no damage

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

#### UNI CEN ISO/TS 17234

**Azo-coloranti** **assenti (<30 ppm)**  
Azo-dyes absents (<30 ppm)

#### UNI EN ISO 17070

**Contenuto in PCP** **< 5 ppm**  
Pentachlorophenol content < 5 ppm

#### UNI EN ISO 17075

**Contenuto in cromo esavalente** **< 3 ppm**  
Hexavalent chromium content < 3 ppm

#### UNI EN ISO 17226

**Contenuto in formaldeide libera** **< 150 ppm**  
Formaldehyde content < 150 ppm

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it

# SCHEDA TECNICA CASPER

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, pigmentate, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, corrected grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 1.2 - 1.4**  
Thickness 1.2 - 1.4

**Gamma di 56 colori**  
Range of 56 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo CASPER vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo. La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee. I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici. Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione. Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza. L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy. Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment. Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use. Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time. The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

**Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.**

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources



**Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

**Istruzioni per pulire la pelle**  
Recommended cleaning instructions



**Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro**  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



**Asciugare immediatamente dopo il trattamento**  
Dry immediately after the treatment



**Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia**  
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

**UNI EN ISO 105-B02**  
Solidità del colore alla luce  
Light fastness **≥ 4 Scala Blu**  
≥ 4 Blue Scale

**UNI EN ISO 11640**  
Solidità colore allo strofinio a secco  
Dry rub fastness **1000 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
1000 cycles val. ≥ 4 Grey Scale  
Solidità colore allo strofinio a umido  
Wet rub fastness **250 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
250 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

**UNI EN ISO 11644**  
Adesione della rifinitura  
Adhesion of finishing **> 2,5 N/10 mm**  
> 2,5 N/10 mm

**UNI EN ISO 3377-1**  
Resistenza allo strappo  
Tear resistance **> 20 N**  
> 20 N

**UNI EN ISO 5402**  
Resistenza alla flessione  
Flex resistance **50.000 cicli - nessuna rottura**  
50.000 cycles - no damage

**UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2**  
Resistenza al fuoco - sorgente: sigaretta  
Flammability test - source: cigarette **mancata accensione**  
no ignition  
Resistenza al fuoco - sorgente: fiammifero  
Flammability test - source: match flame **mancata accensione**  
no ignition

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

**UNI CEN ISO/TS 17234**  
Azo-coloranti  
Azo-dyes **assenti (<30 ppm)**  
absents (<30 ppm)

**UNI EN ISO 17070**  
Contenuto in PCP  
Pentachlorophenol content **< 5 ppm**  
< 5 ppm

**UNI EN ISO 17075**  
Contenuto in cromo esavalente  
Hexavalent chromium content **< 3 ppm**  
< 3 ppm

**UNI EN ISO 17226**  
Contenuto in formaldeide libera  
Formaldehyde content **< 150 ppm**  
< 150 ppm

# SCHEDA TECNICA EQUILINE

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, naturale, non rifinita, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, natural skin, not finished, full grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 1.4 - 1.6**  
Thickness 1.4 - 1.6

**Con l'articolo EQUILINE è possibile realizzare tappeti in patchwork su misura, quadrati, rettangolari e tondi. per i quantitativi industriali da partita a partita si possono riscontrare leggere differenze nella tonalità del colore, tali differenze sono inevitabili e sono nei limiti delle tolleranze commerciali.**

**Il pellame è soggetto a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo. La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative europee. La presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono la garanzia della naturalezza del prodotto.**

**Gamma di 36 colori**  
Range of 36 colours

With the article EQUILINE we can manufacture patchwork rugs on square, rectangle and round shape even on custom size. Colour variation from batch to batch may occur. The hides are subject to strict tests during the production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment. The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

## Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources

## Istruzioni per pulire la pelle

Recommended cleaning instructions



**Pulitura a secco presso tintorie specializzate**  
Dry cleaning in specialized cleaning shops



**Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro**  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



**Asciugare immediatamente dopo il trattamento**  
Dry immediately after the treatment



**Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia**  
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

**Superficie media pelli intere**  
Average size whole skins

**Media 4,5 m<sup>2</sup>**  
Average 4,5 m<sup>2</sup>

**Superficie media mezzine**  
Average size on sides

**Media 2,2 m<sup>2</sup>**  
Average 2,2 m<sup>2</sup>

**I colori rosso e derivati del rosso possono perdere colore.**

**Il bianco è l'unico colore che non può essere tinto, quindi non sarà mai un bianco ottico bensì un bianco sporco.**

Red colours and derivatives could lose colour. White is the only colour which cannot be dyed, so it will be never an optical white, but it is as an off-white.

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it

# SCHEDA TECNICA NEW DELHI

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, pigmentate, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, corrected grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 0.8 - 1.0**  
Thickness 0.8 - 1.0



**Gamma di 32 colori**  
Range of 32 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo NEW DELHI vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo. La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee. I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici. Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione. Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza. L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy. Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment. Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use. Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time. The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.




### Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips

-  **Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun
-  **Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources
-  **Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

### Istruzioni per pulire la pelle

Raccomended cleaning instructions

-  **Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro**  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap
-  **Asciugare immediatamente dopo il trattamento**  
Dry immediately after the treatment
-  **Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia**  
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

<b>UNI EN ISO 105-B02</b> Solidità del colore alla luce Light fastness	<b>≥ 5 Scala Blu</b> ≥ 5 Blue Scale
<b>UNI EN ISO 11640</b> Solidità colore allo strofinio a secco Dry rub fastness	<b>500 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi</b> 500 cycles val. ≥ 4 Grey Scale
<b>Solidità colore allo strofinio a umido</b> Wet rub fastness	<b>150 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi</b> 150 cycles val. ≥ 4 Grey Scale
<b>UNI EN ISO 11644</b> Adesione della rifinitura Adhesion of finishing	<b>&gt; 2,5 N/10 mm</b> > 2,5 N/10 mm
<b>UNI EN ISO 3377-1</b> Resistenza allo strappo Tear resistance	<b>&gt; 20 N</b> > 20 N
<b>UNI EN ISO 5402</b> Resistenza alla flessione Flex resistance	<b>50.000 cicli - nessuna rottura</b> 50.000 cycles - no damage
<b>UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2</b> Resistenza al fuoco - sorgente: sigaretta Flammability test - source: cigarette	<b>mancata accensione</b> no ignition
<b>Resistenza al fuoco - sorgente: fiammifero</b> Flammability test - source: match flame	<b>mancata accensione</b> no ignition

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

<b>UNI CEN ISO/TS 17234</b> Azo-coloranti Azo-dyes	<b>assenti (&lt;30 ppm)</b> absents (<30 ppm)
<b>UNI EN ISO 17070</b> Contenuto in PCP Pentachlorophenol content	<b>&lt; 5 ppm</b> < 5 ppm
<b>UNI EN ISO 17075</b> Contenuto in cromo esavalente Hexavalent chromium content	<b>&lt; 3 ppm</b> < 3 ppm
<b>UNI EN ISO 17226</b> Contenuto in formaldeide libera Formaldehyde content	<b>&lt; 150 ppm</b> < 150 ppm

# SCHEDA TECNICA PANAREA

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, pigmentate, fiore corretto, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, corrected grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 1.0 - 1.2 - 1.0**  
Thickness 1.0 - 1.2

**Gamma di 32 colori**  
Range of 32 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo PANAREA vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo.**

**La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee.**

**I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici.**

**Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione.**

**Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza.**

**L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy.

Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment.

Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use.

Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time.

The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

## Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources



**Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

## Istruzioni per pulire la pelle

Recommended cleaning instructions



**Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro**  
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



**Asciugare immediatamente dopo il trattamento**  
Dry immediately after the treatment



**Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia**  
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

**UNI EN ISO 105-B02**  
Solidità del colore alla luce  
Light fastness

≥ 6 Scala Blu  
≥ 6 Blue Scale

**UNI EN ISO 11640**  
Solidità colore allo strofinio a secco  
Dry rub fastness  
Solidità colore allo strofinio a umido  
Wet rub fastness

**1000 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
1000 cycles val. ≥ 4 Grey Scale  
**250 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
250 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

**UNI EN ISO 11644**  
Adesione della rifinitura  
Adhesion of finishing

> 2 N/10 mm  
> 2 N/10 mm

**UNI EN ISO 3377-1**  
Resistenza allo strappo  
Tear resistance

> 20 N  
> 20 N

**UNI EN ISO 5402**  
Resistenza alla flessione  
Flex resistance

**50.000 cicli - nessuna rottura**  
50.000 cycles - no damage

**UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2**  
Resistenza al fuoco - sorgente: sigaretta  
Flammability test - source: cigarette  
Resistenza al fuoco - sorgente: fiammifero  
Flammability test - source: match flame

**mancata accensione**  
no ignition  
**mancata accensione**  
no ignition

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

**UNI CEN ISO/TS 17234**

**Azo-coloranti**  
Azo-dyes

**assenti (<30 ppm)**  
absents (<30 ppm)

**UNI EN ISO 17070**

**Contenuto in PCP**  
Pentachlorophenol content

**< 5 ppm**  
< 5 ppm

**UNI EN ISO 17075**

**Contenuto in cromo esavalente**  
Exavalent chromium content


**< 3 ppm**  
< 3 ppm

**UNI EN ISO 17226**

**Contenuto in formaldeide libera**  
Formaldehyde content

**< 150 ppm**  
< 150 ppm

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it



# SCHEDA TECNICA SAMOA

**Pelle bovina di origine europea conciata al cromo, anilina, pieno fiore, tintura all'anilina passante in botte.**

Chrome tanned bull hides with European origin, pigmented, corrected grain, through-dyeing aniline.

**Spessore 1.0 - 1.2**  
Thickness 1.0 - 1.2

**Gamma di 6 colori**  
Range of 6 colours

**Le pelli con cui produciamo l'articolo SAMOA vengono conciate in Italia, provengono da animali destinati all'industria alimentare e sono soggette a severi controlli qualitativi durante tutto il ciclo produttivo.**

**La lavorazione viene effettuata nel rispetto dell'ambiente secondo tutte le normative Europee.**

**I nostri pellami, prima di essere messi sul mercato, devono superare severi test fisici e chimici.**

**Lo spessore, la morbidezza e la consistenza della pelle sono caratteristiche determinanti nella selezione delle pelli destinate alla lavorazione.**

**Eleganza ed elevati standard prestazionali si combinano nei nostri pellami mantenendo intatta nel tempo la loro bellezza.**

**L'eventuale presenza di graffi, rughe e piccoli difetti sono garanzia di pregio e naturalezza del prodotto.**

Davinci bovine leather is tanned in Italy.

Our leather comes from animals destined to food industry and is submitted to very strict quality controls during all production cycle. The manufacturing is made according to the European specifications for the respect of the environment.

Before being on the market, our leather must fulfill many physical and chemical tests. Thickness, softness and mellow feel are important details during selection of hides destined to upholstery use.

Elegance and high standards of performance are combined in our hides while maintaining their beauty intact over time.

The presence of scratches, wrinkles and small defects are to be considered natural characteristics of the leather.

## Consigli per mantenere inalterata la qualità della pelle.

To maintain the beauty of the leather, please note the following tips



**Evitare la luce diretta del sole**  
Avoid placing leather near direct sun



**Evitare l'esposizione a fonti di calore**  
Keep the leather away from heat sources



**Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto**  
Dust regularly with a soft and dry cloth

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

### TEST FISICI - PHYSICAL TESTS

#### UNI EN ISO 105-B02

**Solidità del colore alla luce**  
Light fastness

**≥ 3 Scala Blu**  
≥ 3 Blue Scale

#### UNI EN ISO 11640

**Solidità colore allo strofinio a secco**  
Dry rub fastness  
**Solidità colore allo strofinio a umido**  
Wet rub fastness

**50 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
50 cycles val. ≥ 4 Grey Scale  
**20 cicli val. ≥ 4 Scala Grigi**  
20 cycles val. ≥ 4 Grey Scale

#### UNI EN ISO 3377-1

**Resistenza allo strappo**  
Tear resistance

**> 20 N**  
> 20 N

### TEST CHIMICI - CHEMICAL TESTS

#### UNI CEN ISO/TS 17234

**Azo-coloranti**  
Azo-dyes

**assenti (<30 ppm)**  
absents (<30 ppm)

#### UNI EN ISO 17070

**Contenuto in PCP**  
Pentachlorophenol content

**< 5 ppm**  
< 5 ppm

#### UNI EN ISO 17075

**Contenuto in cromo esavalente**  
Hexavalent chromium content

**< 3 ppm**  
< 3 ppm

#### UNI EN ISO 17226

**Contenuto in formaldeide libera**  
Formaldehyde content

**< 150 ppm**  
< 150 ppm

 Via Flavio Gioia 26/a, 37135, Verona (Italy)

 +39 045 54 12 34

 info@ideapelle.it